

FICHE TECHNIQUE

SCELLANT À BASE DE SOLVANT POUR BÉTON

PE700603 • PE700604
PE700605 • PE700606

DESCRIPTION

Formats : 3,78 L – Satin (PE700603)
3,78 L – Semi-lustré (PE700604)
18,9 L – Satin (PE700605)
18,9 L – Semi-lustré (PE700606)

Le **Scellant à base de solvant pour béton Passeport Élite** a été spécialement conçu pour protéger les surfaces cimentaires telles que les pavés, les trottoirs, les allées, les entrées d'auto, les planchers de garage et toute autre surface de maçonnerie. Il améliore la durabilité et l'apparence des revêtements horizontaux pour les applications résidentielles et commerciales. Ce scellant auto-réticulant offre une excellente résistance à l'opalescence, aux alcalins, aux efflorescences et à nombreux produits chimiques.

SURFACES

- Allées et sols de garage
- Béton
- Pavés
- Trottoirs
- Surfaces de maçonnerie

AVANTAGES

- Surface dense résistante aux bactéries, à l'humidité et facile à nettoyer
- Résistance supérieure à l'opalescence (*blush*) pour une apparence améliorée
- Résistance durable aux produits chimiques et aux intempéries
- Application facile avec temps de séchage rapide
- Excellentes propriétés adhésives, permettant l'application sur différents types de substrats

FICHE TECHNIQUE

**SCELLANT À BASE DE
SOLVANT POUR BÉTON**
PE700603 • PE700604
PE700605 • PE700606

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Transparent lorsque sec
Pouvoir couvrant	Application en une seule couche : 40 pi ² (3,7 m ²) par litre (selon la porosité de la surface et la largeur des joints)
Temps de séchage	Trafic piéton : 24 heures Circulation de véhicule : 48 à 72 heures
Teneur en COV	123 g/L
Teneur en solides	Satin : 20 % (± 1 %) Semi-lustré : 30 % (± 1 %)
Stabilité au gel et dégel	Protéger contre le gel
Durée de vie	12 mois (lorsque conservé dans son contenant original)
Nettoyage des outils	Nettoyer tout le matériel avec un solvant approprié. Une fois le produit durci, un moyen mécanique est nécessaire pour l'enlever.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Retirer les poussières, saletés, graisses, huiles et autres contaminant avec le Nettoyant à béton Passeport Élite. Le béton nouvellement coulé doit avoir séché pendant au moins 28 jours.

APPLICATION

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application. Ne pas diluer. Appliquer à une température entre 10 et 30 °C. Utiliser un rouleau à poils longs, un pinceau ou un pulvérisateur à basse pression. Éviter l'accumulation de produit.

RESTRICTIONS

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 30 °C (86 °F).
- L'humidité relative de l'environnement de travail durant l'application du revêtement et durant son durcissement ne doit pas dépasser 85 %.
- Le substrat doit être propre, sain et sec.
- La température du substrat à recouvrir doit être au minimum 3 °C (5,5 °F) au-dessus du point de rosée mesuré.
- L'humidité de surface du substrat doit être < 4 % durant l'application.
- Tout nouveau produit en béton a le potentiel de produire des efflorescences (sels blanchâtres) à sa surface. L'efflorescence peut être piégée sous la surface du revêtement si le substrat n'est pas nettoyé correctement.
- Une accumulation excessive de produit pourrait entraîner un blanchissement de la surface.

FICHE TECHNIQUE**SCELLANT À BASE DE
SOLVANT POUR BÉTON**

PE700603 • PE700604

PE700605 • PE700606

MESURES DE SÉCURITÉ

CONTENU OU VAPEUR NOCIFS EN GRANDES QUANTITÉS. LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. PEUT IRRITER LA PEAU. PEUT IRRITER LES YEUX. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques domestiques. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque, des lunettes de sécurité et des gants. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Ne pas fumer. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer le cancer. Fermer le contenant après utilisation.

RESPONSABILITÉ

L'utilisateur endosse la pleine responsabilité des résultats d'une application conforme aux instructions de la fiche technique du produit.

PREMIERS SOINS

Contient : t-Butyl acétate; 4-chlorobenzotrifluorure; résine acrylique; xylène; éthylbenzène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter la personne exposée à l'air frais. Appeler un médecin immédiatement.

Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

AVIS IMPORTANT

L'information contenue dans ce document représente nos connaissances actuelles et ne prétend pas être complète. Il est possible qu'une mise à jour de ce document soit disponible sur le site Web de Passeport Élite. En cas de disparité, ce dernier a toujours la priorité. L'utilisateur est responsable d'évaluer le meilleur choix de produit en fonction du type de surface et de la situation. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec notre service à la clientèle.